



AQUAFUGE 18

Sterk beschermend en waterafstotend, op basis van siliconen, zeer geschikt voor blauwe hardsteen.

I/ Voor welke behandelingen kan dit product gebruikt worden?

AQUAFUGE 18 is bestemd voor het water afstotend maken van muren en gevels van :
kalksteen, blauwe hardsteen, beton soorten, cement, vezelcement, kalk...

II/ Voordelen van het product

- Product van zeer hoge kwaliteit
- Sterk uitgesproken parelvormende eigenschappen
- Beperkt de vorstschade
- Zeer geschikt voor blauwe hardsteen
- Verandert het uitzicht of de doorlaatbaarheid van de ondergrond niet.
- Vernevelbaar.
- Kan toegepast worden op licht vochtige ondergrond
- Dringt makkelijk en snel door in de poriën van het materiaal
- Verhindert de vervuiling van de ondergrond en beperkt de vorming van bacteriën
- Zonder oplosmiddelen
- Micro poreus
- Reukloos
- Kleurloos

III/ Fysische en chemische eigenschappen

- Waterig product
- Kleurloze vloeistof
- Soortelijke massa : 1 g / cm³ bij 20°C
- pH : 12,3
- Vorst gevoelig
- Vlampunt : onbestaand

IV/ Praktische tips bij gebruik

1. Verdunning : Klaar voor gebruik, niet verdunnen.
2. Aanbevolen gereedschap bij het aanbrengen : Rol, hand verstuiver, 'airless'.
3. Werkwijze : AQUAFUGE 18 goed homogeen roeren en daarna van onder naar boven op de te behandelen ondergrond aanbrengen tot wanneer de ondergrond niets meer kan opnemen. Na 10 minuten een tweede laag aanbrengen. Vermijd het teveel aanbrengen want dit kan uitlopers veroorzaken die sporen nalaten op de ondergrond. AQUAFUGE 18 op een droge en schone ondergrond aanbrengen.
4. Duur van de behandeling : AQUAFUGE 18 is een indringend product. De waterafstotende werking zal effectief zijn na de volledige droging (een tot meerdere uren).
5. Omgevingstemperatuur : Van 5 tot 50°C. Bij de uiterste temperaturen vermindert de werkzaamheid van het product.
6. Verbruiksrendement : Naar gelang de aard en porositeit van het materiaal.

V/ Voorzorgen bij gebruik

1. Bescherming van de ondergrond : Bescherm de oppervlakken die niet moeten behandeld worden.(glas, Aluminium, Zink, Gegalvaniseerd staal...).
2. Bescherming van de gebruikers : Vermijd het contact met ogen en huid. In geval van contact, onmiddellijk overvloedig spoelen met water.

VI/ Reinigen van het gereedschap

Na elk gebruik dient de gereedschap onmiddellijk in ruim water gereinigd te worden.

VII/ Verpakking en stapeling, stockering : Opslaan in een vorstvrije ruimte.

- in vat van 200 L
- In 20L verpakking, per palet van 24 X 20 L
- in 5L verpakking, verzamelbox van 4 X 5 L

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

SCALP E49a

Création : Septembre 2004

Mise à jour : Mars 2009