



VERNACRYL 30

(Glanzende of matte afwerking)

Hernieuwbare anti-graffiti filmleggende bescherming (niet permanent, zelf opofferend) en waterafstotend voor ruwe poreuze ondergrond, op basis van acryl hars in waterige oplossing en van P.T.F.E.

I/ Voor welke behandelingen kan dit product gebruikt worden?

VERNACRYL 30 is bestemd voor de bescherming van ruwe ondergrond zoals : stenen, baksteen, beton, cement, hout, waterafstotende plamuur, tegen alle soorten graffiti (verf, viltstift, inkt...)

II/ Voordelen van het product

- Hoog kwaliteits product
- Verandert de waterdamp doorlaatbaarheid niet.
- Heeft geen primer nodig
- Eén component product
- Geschikt voor zowel binnen als voor buiten toepassing
- Zeer hoge weerstand tegen UV, inkt, viltstift, verven
- Niet verzeepbaar
- Glanzende of matte afwerking
- Vergeelt de ondergrond niet
- Waterafstotend
- Kleurloos
- Testrapport van CTBA. (Centre technique du Bois et de l'Ameublement), en van het IRPA/KIK (Koninklijk instituut van het Artistiek Patrimonium van België), en van de technische directie van de R.A.T.P. (buurtspoorwegen van Parijs)

III/ Fysische en chemische eigenschappen

- Waterige emulsie
- Vloeiend met een melkachtig uitzicht
- Soortelijke massa: 1 g / cm³
- pH : 9
- Niet vorstbestendig
- Vlampunt: Geen

IV/ Praktische tips bij gebruik

1. Verduunning : VERNACRYL 30 is klaar voor gebruik

2. Aanbevolen gereedschap bij het aanbrengen : Rol, airless.

3. Werkwijze : VERNACRYL 30 goed homogeen roeren voor gebruik. In twee kruislingse lagen aanbrengen zonder overdadig gebruik met een tussentijd van 4 uur tussenpauze (de eerste laag moet droog zijn).

Verwijdering van de graffiti : Het verwijderen van graffiti kan in 2 manieren gebeuren : met heet water van 90°C en onder minimum druk van 90 bar of door het gebruik van **SCALPEX BAT 78 G9** (zie technische fiche). In beide gevallen zal men zien dat de bescherming verdwijnt en dat deze bijgevolg vernieuwd zal moeten worden.

4. duur van de behandeling : De bescherming is effectief na ongeveer 72 uur (afhankelijk van de buitentemperaturen).

5. Omgevingstemperatuur : Van 5 tot 50°C. Bij de uiterste temperaturen vermindert de werkzaamheid van het product..

6. Verbruiksrendement : Van 150 tot 200 g / m² per laag naar gelang de porositeit van de ondergrond.

V/ Voorzorgen bij het aanbrengen

1. Bescherming van de ondergrond : Vraagt geen enkele bescherming, doch zo snel mogelijk de eventuele spatten verwijderen met een vod.

2. Bescherming van de gebruikers : VERNACRYL 30 is niet gevaarlijk maar het is toch aan te raden het contact met ogen en huid te vermijden. Indien toch contact, overvloedig met water spoelen.

VI/ Reigen van de gereedschappen : Na elk gebruik dienen de gereedschappen onmiddellijk in ruim water gereinigd te worden.

V VII/ Verpakking en stapeling, stockering :

stockeren in een vorstvrij lokaal, beschermd tegen de weersomstandigheden en rechtstreeks zonlicht.

- In 5 Kg verpakking, verzamelbox van 4 X 5 Kg
- In 20 Kg verpakking, per palet van 24 X 20 Kg

Belangrijk : De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit produkt. Het kan ons in generlei mate aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgandelijke het produkt uit te testen

SCALP E 49a

Création : Octobre 1997/1230

Mise à jour : Mars 2009