



**PRODUITS CHIMIQUES
SPECIAUX**

VERNASOLV PU 31

Kleurloze twee componenten vernis, witte verf of RAL kleurverf (Satijn of glanzende afwerking)

Blijvende anti-graffiti bescherming op basis van polyurethaan hars in solvent fase.

I / Voor welke behandelingen kan dit product gebruikt worden ?

VERNASOLV PU 31 is bestemd voor de bescherming tegen graffiti en vuiligheid op poreuze ondergronden, zoals beton, cement baksteen, sommige verfsoorten.

II / Voordelen van het product

- VERNASOLV PU 31 is gehomologeerd bij de S.N.C.F.F.
- Twee afwerkingen : glanzend of satijn
- Uitstekende weerstand tegen indringende graffiti of schoonmaak solventen.
- Uitstekende weerstand tegen UV licht (vergeelt niet), uitstekende weerstand tegen afslijten
- Het VERNASOLV PU 31 systeem (bescherming en reiniging) laat het verwijderen toe van veel soorten graffiti, zelfs de oudere types (inkt, spuitbus verf, markers, viltstift).
- Verkrijgbaar als kleurloze vloeistof, witte verf of verf volgens RAL kleur (duitse normalisatie)
- Laat toe om ongeveer 50 reinigingen van graffiti te doen

- Testrapport bij CEBTP N° : B252-3-036
- Verzeept niet

III / Fysische en chemische eigenschappen

- Product op basis van polyurethaan hars.
- Kleurloos viskeus product
- soortelijke Massa : 1,10 tot 1,3 gr / cm³ bij 20°C
- pH : Geen
- Vorstbestendig
- Vlampunt : 20°C

IV / Praktische tips bij gebruik

1. Verdunning : Klaar voor gebruik na grondig mengen van het hars met de verharder.

2. Aanbevolen gereedschap bij het aanbrengen : Rol (lakrol), eventueel verstuifbaar met de 'airless'.

3. Werkwijze : Het deksel van de verharder verpakking doorprikken om dit volledig in het hars gedeelte te gieten. Gedurende vijf minuten goed mengen met een klopper om tot een perfect homogeen mengsel te komen. VERNASOLV PU 31 kruis gewijs op de te behandelen ondergrond aanbrengen. Overdadig gebruik vermijden. Het is zeer belangrijk om vierentwintig uur later een tweede laag aan te brengen. De houdbaarheid van het mengsel is ongeveer drie uur.

Reinigen van de graffiti : voor graffiti van minder dan vijftien dagen oud : behandelen met SCALP ANTI GRAFFITI 49 en daarna met een droge vod afvrijven of afspoelen met water onder druk. De resterende blijvende spatjes verwijderen met SCALPNET EDJ 28. Voor oudere graffiti (van één tot twee maand oud): SCALPEX AL 23 in draaiende bewegingen inwrijven en gedurende tien tot vijftien minuten laten inwerken, daarna afspoelen met de waterspuit. De bescherming zal niet beschadigd zijn en zal steeds afdoend blijven tegen andere agressieve vervuilingen.

4. duur van de behandeling : VERNASOLV PU 31 aanbrengen binnen de drie uur na het mengen van de componenten. Een tussenpauze van vier en twintig uur aanhouden alvorens de tweede laag aan te brengen. De volledige polymerisatie van de ondergrond zal volledig gebeurd zijn na twee en seventig uur vanaf het aanbrengen van de tweede laag. Voor bescherming van zeer poreuze ondergronden is het aan te raden om een laag SCALP PRIMER 36 aan te brengen zodat het vochtig uitzicht van de ondergrond wordt verminderd. Het laat toe een isolerende tussenlaag te vormen tussen de ondergrond en de laag of lagen verf of vernis.

5. Omgevingstemperatuur : Van 5° C tot 50° C.

6. Verbruikrendement : Ongeveer 300 gr / m² voor de twee lagen en dit volgens de aard van de ondergrond.

V / Voorzorgen bij het aanbrengen

1. Bescherming van de ondergrond : VERNASOLV PU 31 enkel op de te beschermen ondergrond aanbrengen.

2. Bescherming van de gebruikers : Vermijd het contact met ogen of huid. Niet roken. Handschoenen en veiligheidsbril dragen. Er voor zorgen in een goed geventileerde ruimte te werken.

VI / reinigen van de gereedschappen

Het schoonmaken van de gereedschappen moet onmiddellijk na gebruik met solventen gebeuren.

VII / Verpakking en stapeling, stockering: Het product bewaren op een vorstvrije plaats en beschermd tegen weersinvloeden en tegen rechtstreeks zonlicht.

- Pakket van 2 kits van 5Kg

Belangrijk : De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit product. Het kan ons in generlei mate aansprakelijk stellen voor het gebruik in elk specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk het product voorafgaandelijk uit te testen..

8 - 14, ALLÉE DE BRUXELLES - Z.I. DE LA POUDRETTE - 93320 PAVILLONS SOUS BOIS

TÉL. : 01 48 48 39 76 - FAX : 01 48 49 80 36 - E - mail : scalp@scalp-france.fr

S.A. AU CAPITAL DE 115 500 € - R.C. BOBIGNY B 582 112 227 - C.C.P. PARIS 2727-780 - SITE internet : www.scalp-france.fr

